

AQUAFIX ULTRA A+B

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ АДГЕЗИВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН G-TEX НА НЕАБСОРБИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ТАКИХ КАК МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК, НА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЕ ИЛИ ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВОДЕ ПОВЕРХНОСТЯХ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛОМ И СТЕНОЙ В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ G-TEX REFLEX.



Технический лист – Обн.04/2019

ОПИСАНИЕ

AQUAFIX ULTRA (A+B) это двухкомпонентный реактивный адгезив, не содержащий воды, растворителей и веществ, опасных для здоровья и окружающей среды, устойчив к изнашиванию и влиянию атмосферных явлений.

AQUAFIX ULTRA (A+B) разработан для обеспечения непрерывности и долговечности гидроизоляционных систем GEODRY, благодаря своей химической совместимости с гибкими полиолефиновыми гидроизоляционными мембранами G-TEX, развивает превосходную адгезию как на неабсорбирующих поверхностях, таких как металл, пластик, гидрофобная или синтетическая древесина, так и на традиционных цементных основаниях. Поглощает возможные движения, вызванные тепловыми расширениями и вибрациями, без риска нарушения герметичности поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AQUAFIX ULTRA (A+B) используется в гидроизоляционных системах GEODRY, идеально подходит для склеивания и герметизации гидроизоляционных мембран G-TEX на неабсорбирующих поверхностях, таких как металлические, ламинированные, пластиковые поверхности или на обработанных или особенно чувствительных к воде деревянных поверхностях. Он также предназначен для герметизации стыков и соединений между полом и стенами в системах гидроизоляции, выполненных с помощью гидроизоляционной мембраны G-TEX REFLEX.

AQUAFIX ULTRA (A+B) может быть использован для укладки любого типа покрытия, такого как паркет, резина, ПВХ, ковровое или керамическое покрытие. Тем не менее, рекомендуется проверить прочность сцепления AQUAFIX ULTRA (A + B) на резиновых, ПВХ или подобных полах с помощью профилактического теста, учитывая наличие на рынке определенных типов материалов, подвергаемых химической обработке, которые затрудняют склеивание.

Химико-физические свойства AQUAFIX ULTRA (A+B) гарантируют отличную адгезию и непрерывность в гидроизоляции, устраняя критические аспекты, представленные точками соединения между различными элементами системы гидроизоляции.

AQUAFIX ULTRA (A+B) благодаря своей высокой эластичности, также предназначен для приклеивания на стяжках с подогревом пола.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Создать поверхности с достаточным уклоном, способным гарантировать правильный отток воды и избежание застоя. Основание, подлежащее гидроизоляции, должно соответствовать требованиям, установленным Стандартом UNI 11493 в отношении созревания, целостности, механической и поверхностной стойкости, равномерности размеров, влажности и отсутствия загрязнений. Независимо от типа основания, для выполнения правильной гидроизоляции, необходимо учитывать все детали, такие как расположение водостоков,

упорядочение точек соединения между полом и стеной, внутренних и внешних углов, а также расположение любых присутствующих соединений.

Металлические, пластиковые или синтетические поверхности

Поверхности герметизируемых материалов должны быть чистыми, сухими, без масла, жира, ржавчины, пыли и оксидов. Удалить пыль и остатки цемента струей сжатого воздуха, абразивной бумаги или жесткой щеткой. Неабсорбирующие поверхности, такие как стекло или металл, не должны иметь поврежденного покрытия и быть тщательно очищены подходящим растворителем. Антиадгезионные материалы, такие как сборные панели, должны быть подвергнуты пескоструйной обработке механическим способом и в конце очищены от любой остаточной пыли или любого другого материала, который может нарушить идеальную адгезию адгезива.

Гидроизоляционные мембраны G-TEX

Поверхности герметизируемых гидроизоляционных мембран должны быть чистыми, без пыли, остатков цемента или любых других материалов, которые могут повлиять на идеальную адгезию адгезива.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Для приготовления смеси добавить в чистую емкость AQUAFIX ULTRA “компонент А” - 9 кг вместе с AQUAFIX ULTRA “компонент В” - 1 кг и перемешать механическим миксером на низких оборотах, чтобы избежать чрезмерного захвата воздуха. Перемешивать пока не исчезнут комки и смесь не станет однородной.

ПРИМЕНЕНИЕ

Укладка гидроизоляционной мембраны G-TEX в гидроизоляционных системах GEODRY.

1. Предварительно установить и герметизировать необходимые канализационные трапы линии AQUA-GO или водосточные патрубки линии G-DRAIN или элемент ESALATORE (аэратор), учитывая правильные уклоны в соответствии с толщиной планируемой отделки.
2. Выполнить гидроизоляцию основания, нанеся AQUAFIX ULTRA (A+B) на поверхность с помощью зубчатого шпателя (размер зубца 3-4мм), следя за тем, чтобы шпатель с адгезивом находился в одном направлении, совпадающем с направлением укладки гидроизоляционной мембраны G-TEX.
3. Разместить и приклеить гидроизоляционную мембрану G-TEX на еще свежий адгезивный слой, прижать и разровнять гладким шпателем, исключая наличие пузырьков воздуха и обеспечить идеальную адгезию.
4. Продолжить склеивание полотен гидроизоляционной мембраны G-TEX до полного покрытия основания, в соответствии с используемым типом гидроизоляционной мембраны, методом укладки и герметизации, которые описаны в соответствующих *Технических Листах*.
5. После укладки гидроизоляционной мембраны G-TEX убедиться, что адгезив AQUAFIX ULTRA (A+B) полностью затвердел и приступить к укладке выбранного покрытия.

Герметизация стыковочных соединений и соединений между полом и стеной в системах гидроизоляции, выполненных с помощью гидроизоляционной мембраны G-TEX REFLEX.

1. Выполнить работы по укладке гидроизоляционной мембраны G-TEX REFFLEX в соответствии со способом укладки, описанным в соответствующем *Техническом Листе*
2. По окончании работ по укладке G-TEX REFLEX, обработать стыковочные соединения между полотнами гидроизоляционной мембраны: проверить чтобы все стыковочные секции гидроизоляционной мембраны были очищены от пыли, остатков цемента или любого материала, который может нарушить адгезию ленты G-TEX STRIP H 10 REFLEX (ширина ленты 10см), которая покрывает соединение. С помощью треугольного зубчатого шпателя (размер зубца 3мм) нанести герметизирующий адгезив AQUAFIX ULTRA (A+B), приклеить на еще свежий адгезивный слой G-TEX STRIP H 10 REFLEX и с помощью гладкого пластикового шпателя прижать по всей длине уложенной ленты, исключая наличие пузырьков воздуха и чрезмерного выхода продукта, обеспечить идеальную герметизацию.
3. При пересечении с соединениями между полом и стеной, при наличии не закругленных галтелей, разместить по периметру ленту G-TEX STRIP H 20 REFLEX и приклеить герметизирующим адгезивом AQUAFIX ULTRA (A+B), чтобы гарантировать идеальную герметизацию между вертикальной и горизонтальной гидроизоляционной мембраной.
4. Завершить гидроизоляцию внутренних и внешних углов и/или критических точек самоклеющейся бутиловой лентой G-TEX STRIP H 10 BUTYL.

РАСХОД

Расход в качестве адгезива: 800-1500 г/м² в зависимости от состояния основания и типа склеиваемого материала

Расход в качестве герметика: 200 г/м².

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Всегда проверять прочность склеивания AQUAFIX ULTRA (A+B) на резиновых, ПВХ или подобных полах с помощью профилактического теста, учитывая наличие на рынке определенных типов материалов, подвергаемых химической обработке, которые затрудняют склеивание.
- Прямые солнечные лучи или повышенная ветреная погода, могут повлиять на рабочие характеристики продукта.
- Защищать покрытие от дождя, грязи, мороза и прямых солнечных лучей, до полного завершения процесса ретикуляции.
- Весь инструмент, используемый для подготовки и нанесения AQUAFIX ULTRA (A+B), должен быть очищен спиртом или растворителем перед затвердеванием.

УПАКОВКА

AQUAFIX ULTRA (A+B) поставляется в комплектах – 10 кг содержащих AQUAFIX ULTRA “компонент А” пластиковое ведро - 9 кг и AQUAFIX ULTRA “компонент В” пластиковая бутылка - 1кг. Хранить продукт в сухом месте в оригинальных герметичных упаковках. В этих условиях срок хранения составляет не менее 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консистенция:	паста
Цвет:	бежевый
Вязкость компонента А при испытаниях (мПа·с):	135000 +/- 5000
Вязкость компонента В при испытании (сек.) [DIN 4]:	40 +/- 2
Соотношение смешивания:	9:1
Жизнеспособность смеси:	45 мин.
Время высыхания:	24-48 часа
Допустимая температура нанесения:	> +10 °C

| Rilevazione dati a +23 °C - U.R. 50% ed assenza di ventilazione |

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе избегать контакта с кожей и глазами, использовать подходящую защитную одежду, так как продукт может вызвать раздражение.

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта см. Паспорт безопасности.

ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Для укладки гидроизоляционных мембран G-TEX:

укладка гидроизоляционной мембраны G-TEX от GEODRY выполняется с помощью реактивного двухкомпонентного адгезива, тип **AQUAFIX ULTRA (A+B)** от GEODRY (*характеристики и показатели соответствуют Техническому Паспорту*), который применяется для склеивания гидроизоляционных мембран G-TEX в гидроизоляционных системах GEODRY на неабсорбирующих поверхностях, таких как металлические, пластиковые, синтетические поверхности или на обработанных или особенно чувствительных к воде деревянных поверхностях. Нанесение адгезива должно выполняться с учетом расхода 800-1500 г/м², в зависимости от состояния основания, после соответствующей подготовки поверхности, которая рассчитывается отдельно.

Для получения дополнительной информации или специального использования обращаться в **Технический Отдел GEODRY**.

Тел. +39 075 7825557

support@geodry.com

Информация, содержащаяся в этом листе данных, основана на опыте наших лучших специалистов. Однако наша компания не может нести никакой ответственности за любое неправильное использование продукции. Поэтому рекомендуем, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления и оценить степень предполагаемого применения на основе предварительных испытаний, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.